

KALK®

– Build lasting culture

RØDVIK2COMP

KKh 35/65/500



This product is
**Cradle to Cradle
Certified™**
at the Gold level



RØDVIG2COMP KKh 35/65/500

Anvendelsesområde

Rødvig2Comp KKh 35/65/500 er velegnet til indvendig og udvendig pudning, filtsning og fugning, og til mindre puds og fuge reparationer.

Restaurering: Denne mørtelblanding er velegnet til alle opgaver på kridtsten.

Produktbeskrivelse

Rødvig2Comp KKh 35/65/500 er en færdigfremstillet 2-komponent kalkmørtel, bestående af 1 del Rødvig Juramørtel KKh 100/400 (tør) og 1 del Rødvig Kulekalkmørtel K 100/750 (våd).

Rødvig2Comp KKh 35/65/500 kan også leveres indfarvet. Denne indfarvede mørtel består af 1 del Rødvig Juramørtel KKh 100/400 (tør) og 1 del indfarvet Rødvig Kulekalkmørtel (våd) med udblødte farver. Ved indfarvning af mørtler, skal de kalkægte farvepigmenter være udblødt mindst et døgn før oprøring og brug. Hvis farverne var tilsat Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 (tør), ville udblødningen kun kunne finde sted i de 20 minutter blandingen er i tvangsblenderen, hvilket absolut må frarådes til pudning/filtsning m/farve. I vores 2-komponent mørtel er farverne udblødt og oprørt i en våd Rødvig Kulekalkmørtel K 100/750 mindst et døgn før sammenblanding af Rødvig Juramørtel KKh 100/400, hvilket vil sige, at farvepigmenterne vil være udblødt optimalt.

Produktegenskaber

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til reovering af bl.a. bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

- Stor smidighed ved brug
- Stor elasticitet og vedhæftning
- Stor trækstyrke
- Høj porøsitet, som giver et åndbart murværk, et godt indeklima og gode isoleringsforhold
- Fri for cement og andre tilsætningsstoffer
- Mulighed for genbrug af mørtel og mursten

Emballage

Vi sælger Rødvig2Comp KKh 35/65/500 som sæt (2 x 25 kg) (2 x 15 liter). Ved store opgaver kan vi levere i Big Bags.

Vejledende forbrug

Fugearbejde

480 kg mørtel ell. 300 l mørtel pr. 100 m²

Pudsearbejde

1,6 kg x lagtykkelse i mm x overflade i m²

Blanding

Rødvig2Comp KKh 35/65/500 blandes i en tvangsblender i 20 minutter. Kulekalkmørtlen tilsættes blot den tørre Juramørtel uden farve. Mindre mørtelportioner kan blandes med langsomgående boremaskine med piskeris (500-800 watt). Altid lige dele af hver komponent (tør og våd). Der blandes til en homogen konsistens. Der bør ikke blandes mere mørtel end der kan anvendes inden for 2 timer.

Udførelse

Underlaget skal være helt rengjort, løse partikler og ikke fastsiddende puds skal fjernes. For at opnå den bedste vedhæftning for puds og lignende, skal underlaget være ru og sugende. Forvanding af underlaget er altid nødvendig.

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal normalt anvendes indenfor et par timer. Mørtlen bør kun benyttes ved temperaturer over +5° C. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer bør ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet må den ikke længere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

Anvendes mørtlen som pudsemørtel, bør lagtykkelsen højst være 3 gange mørtlens maksimale kornstørrelse. Ved større lagtykkelse er der risiko for svindrevner.

Opbevaring

Rødvig2Comp KKh 35/65/500 opbevares tørt, frostfrit og hævet fra underlaget på paller med ventilation på alle sider så kondens undgås. Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato, der fremgår af sækken. Opbevares utilgængeligt for børn.

Tekniske data

Rødvig2Comp KKh 35/65/500 er CE-mærket i henhold til gældende EU-lovgivning.

Mørteltype

Hydraulisk kalkmørtel – receptmørtel
Type GP iht. EN 998-1 (alle kornstørrelser)

Densitet

1667 kg/m³

Eksponeringsklasse

Godkendt op til MX 3.1

Affaldshåndtering

Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

Sikkerhed og ydeevne

Se www.kalk.dk for flere vejledninger og oplysninger, herunder sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration. Rødvig2Comp KKh 35/65/500 er Cradle to Cradle Certified™ på Guld niveau.

Teknisk support

I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

Mal-kode

00-4 (1993)

UFI-koder

1FOO-XOQ5-FOOQ-4WEV
V800-XOAC-UOOR-T78R

Version

Juni 2021

De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK A/S erfaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men er ikke juridisk bindende. Navnlig fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere produktets egenhed til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version annullerer tidligere udgaver.



This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level

