

KALK®

– Build lasting culture

REN KRIDTEHVIDT



Dette produkt er
EcoLabel
certificeret



REN KRIDTEHVIDT

Produktbeskrivelse

REN Kridtehvidt er en miljømærket maling af høj kvalitet til indendørs brug. Den er et godt alternativ til både acryl- og silikatmalinger og er velegnet til overflader hvor der ønskes en åben overfladebehandling og en bæredygtig løsning.

REN Kridtehvidt har CaCO_3 som hovedingrediens og indeholder ingen organiske opløsningsmidler (VOC), ingen konserveringsmidler (MI og MIC), ingen blødgørere (APEO), ingen biocider/fungicider, ingen tungmetaller og ingen mikroplast.

Produktegenskaber

REN Kridtehvidt har enestående tekniske og miljøvenlige egenskaber, er høj diffusionsåben (Klasse 1), har særdeles god dækkeevne og gode påføringsgenskaber. Produktet fremstår med et mat og stofligt udseende i lighed med traditionel kalk. Den kan anvendes på puds, spartel, filt, tapet o.lign. samt på tidligere malebehandlede overflader.

Anvendelsesområde

Kan anvendes indendørs på alle ubehandlede mineralske underlag, tapeter o.lign, samt på tidligere malebehandlede overflader med fastsiddende gamle malingslag som fx. acryl- og silikatmaling.

Emballage

REN Kridtehvidt leveres i 4 L og 10 L plastspande med tætsluttede låg.

Vejledende forbrug

Vejledende forbrug 5-8 m^2 pr. liter afhængig af underlagets beskaffenhed. Vær opmærksom på at påføring i for stor lagtykkelse kan forårsage mikrovæner. Det anbefales at give 2 lag. Første lag kan evt. fortyndes med 5-10% vand.

Udførelse

REN Kridtehvidt påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte. Underlaget skal være rent, tørt, fastsiddende og uden væsentlig afsmitning. Tidligere filmdannende behandlinger, skal fjernes inden malebehandling kan påbegyndes.

Eventuelle begroninger afvaskes med Alli Væk. Små revner og mindre skader udfyldes med REN Spartelmasse. Underlaget grundes med REN Kridtehvidt fortyndet med 5-10 % vand. Undgå kraftig piskning for at minimere bobeldannelse.

REN Kridtehvidt påføres 1-2 gange og kan overmales efter 4 timer ved temperatur på 25° C og 60 % RF. Er slibning nødvendig skal egnet sikkerhedsudstyr anvendes og slibeudstyr være monteret med støvsuger. Udfør altid en prøvebehandling inden arbejdet påbegyndes.

Airless

Vær opmærksom på at produktet ved lavere temperaturer bliver tykkere og sværere at pumpe.

Spray vinkel: 30°

Spray distance: 50-60 cm

Dyse størrelse: 0,027 i.

Mindste styrke af maskinen: 1750 W

Maskine filter: 30-40 mesh.

Anvendelsesbegrænsninger

Mineralske underlag skal være mindst 28 dage gamle og fremstå hvidtørre, inden malebehandlingen kan påbegyndes.

REN Kridtehvidt må kun anvendes ved temperaturer over +5° C og under +25° C. Luftfugtighed skal være under 60 % RF.

REN Kridtehvidt må ikke anvendes på overflader der er i konstant kontakt med vand eller på vandrette flader uden fald. Eventuelle fugtproblemer skal være løst før malebehandling påbegyndes. REN Kridtehvidt forhindrer ikke gennemslag fra vandopløselige farvestoffer, vandskjolder eller salte.

REN Kridtehvidt kan ikke pletrepareres, uden det efterfølgende kan ses. Underlag skal være modstandsdygtige overfor høj alkalitet. Flader der ikke skal behandles f.eks. glas, natursten, metal osv. skal afdækkes.

Opbevaring

Holdbar i mindst 12 måneder ved kølig, men frostfri opbevaring i tæt tillukket originalemballage. Undgå direkte solekspnering. REN Kridtehvidt kan fortykkes uden at miste sine egenskaber, omrør altid før brug. Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå at stærknet maling fra spandens inderside falder ned i restmalingen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand straks efter brug.

Tekniske data

Densitet	ISO 2811-1	1,68 ± 0,05 g / cm ³
pH	-	9 ± 1
Viskositet	UNE 48076	[100-120] K.U.
Tørstofindhold %	-	70 ± 5 %
Vaskbarhed	ISO 13300	Klasse 2
Gennemtrængelighed for vanddamp	EN 1062-1	Klasse 1 SD < 0,14 m
Brandmodstandsevne	EN 13501-1	B-S1, d0
Udseende/finish	-	Kalkmat
VOC-indhold	ASTM D2369-10	<1 g / l
MAL kode	-	00-0/1993
SD-værdi	Class 1	<0,07

Affaldshåndtering

Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

Sikkerhed

Sikkerhedsdatablad og produktblad m.m. kan downloades på renmaling.dk

Teknisk support

I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

PR-nummer

4262850

Version

Juni 2021

De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK A/S erfaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men er ikke juridisk bindende. Navnlige fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere produktets egenhed til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version annullerer tidligere udgaver.