

# KALK®

– Build lasting culture

---

## RØDVIG FINPUDS A



This product is  
**Cradle to Cradle  
Certified™**  
at the Gold level



# RØDVIG FINPUDS A

## Anvendelsesområde

Rødvig Finpuds A er velegnet som afslutning på indvendige vægge og lofter med grovpudsede overflader eller på underlag som på anden måde er forberedt til at kunne binde finpudsen.

## Produktbeskrivelse

Rødvig Finpuds A er en færdigblandet kalkmørtel, der kombinerer smidighed med stor trækstyrke. Den er blandet af Rødvig Kulekalk og Kronhøj Mørtelsand og fås i korntørrelserne 0-0,1 mm eller 0-0,3 mm. Produktet er klar til brug, og skal blot piskes godt igennem inden og under brug.

Rødvig Finpuds A leveres i almindelig kalkhvid eller som indfarvet. Farverne vælges og afprøves på det pågældende underlag ved hjælp af små prøver (se farvekort på [www.kalk.dk](http://www.kalk.dk))

## Produktegenskaber

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a. bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

- Stor smidighed ved brug
- Stor elasticitet og vedhæftning
- Stor trækstyrke
- Høj porøsitet, som giver et åndbart murværk, et godt indeklima og gode isoleringsforhold
- Fri for cement og andre tilsætningsstoffer
- Mulighed for genbrug af mørtel og mursten

## Emballage

Rødvig Finpuds A leveres med 13 l i plastspande med tætsluttende låg.

## Vejledende forbrug

*Pudsearbejde*

1 spand med 13 l Rødvig Finpuds A rækker til ca. 15 m<sup>2</sup>.

## Blanding

For at sikre en ensartet farve, der kan registreres og genbestilles hos KALK A/S, anbefaler vi vores kunder at bestille Rødvig Finpuds A som indfarvet produkt, fremfor at blande farven selv i finpudsen.

## Udførelse

Underlaget renses for mørtelstænk eller lignende, uden brug af syre. Rødvig Finpuds A påføres med et stålbræt i et lag på maks 1 mm pr. påføring. Det kan være en god idé at finpudse 2-3 døgn efter grovpudsning, for at undgå hurtig udtørring. Ellers må der forvandes, men ikke mere end at der stadig er sugeevne.

Efter påføringen færdiggøres finpudsen ved filtsning med filtsebræt. Brættet må af og til dyppes i vand og der filtses på pudsefladen i runde bløde baner, indtil den er helt jævn.

Der skal arbejdes uden ophold for at undgå skel. Det er en god idé at udføre parallelle sider samme dag, hvor der påsættes malertape ca. ½ cm ind på de tilstødende sider.

Efter 1-2 døgn, når de første sider er optørret, kan man påsætte malertape lige ind i hjørnerne. Efter at de tilstødende sider er finpudset, kan tapen trækkes af, og hjørnerne vil stå knivskarpe. Det er også tilrådeligt at påsætte tape ved lofter, dørgerigter og fodpaneler.

Efter endt tørretid kan finpudsede vægge efterbehandles med klar kalkvand som overfladebeskyttelse.

## Anvendelsesbegrænsninger

Rødvig Finpuds A anvendes kun indvendig og bør kun benyttes ved temperaturer over +5° C.

Der kan kun puds på sugende underlag. Den nemmeste måde at bedømme underlagets sugeevne er, at sprøjte vand på. Sugers vandet ind i underlaget frem for at løbe af, kan der finpuds.

## Opbevaring

Rødvig Finpuds A opbevares med tætsluttende låg. Låget skal også påsættes i arbejds pauser. Tåler ikke frost. Ufarvet finpuds ubegrænset holdbar. Indfarvet finpuds bør anvendes indenfor 6 mdr fra leveringsdato. Opbevares utilgængeligt for børn.

## Tekniske data

Rødvig Finpuds A er CE-mærket i henhold til gældende EU-lovgivning.

## Kalkprodukt

Finpuds af kulekalk, Ca(OH)<sup>2</sup>

## Affaldshåndtering

Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

## Sikkerhed og ydeevne

Se [www.kalk.dk](http://www.kalk.dk) for flere vejledninger og oplysninger, herunder sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration.

Rødvig Finpuds A er Cradle to Cradle Certified™ på Guld niveau.

## Teknisk support

I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

## Mal-kode

00-4 (1993)

## UFI kode

V800-XOAC-U00R-T78R

## Version

Maj 2021

*De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK A/S erfaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men er ikke juridisk bindende. Navnlige fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere produktets egenhed til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version annullerer tidligere udgaver.*



This product is  
**Cradle to Cradle Certified™**  
at the Gold level

