

KALK®

– Build lasting culture

RØDVIG SANDKALK



Dette produkt er
**Cradle to Cradle
Certified™**
på Guld Niveau



RØDVIG SANDKALK

Anvendelsesområde

Rødvig Sandkalk har en højere dækkeevne end almindelig kalkmælk og er derfor velegnet til følgende opgaver:

- Til første stryging af nypudsede facader
- Til forbehandling af et vanskeligt underlag til kalkning, f. eks. et cementholdigt pudslag
- Til at minimere antal påstrygninger
- Som afsluttende overfladebehandling
- Til opfriskning af indvendige vægge og lofter, som f. eks. er afsluttet med Rødvig Finpuds A

Produktbeskrivelse

Rødvig Sandkalk er en færdigblanding bestående af Rødvig Kulekalk, Rødvig Kalkvand og Kronhøj Mørtelsand og fås i kornstørrelserne 0-0,1 mm eller 0-0,3 mm. Sandet giver en tyk konsistens. Produktet er klar til brug og skal blot piskes godt igennem inden og under brug.

Rødvig Sandkalk leveres i almindelig kalkhvid eller som indfarvet sandkalk. Farverne vælges og afprøves på det pågældende underlag ved hjælp af små prøver (se farvekort på www.kalk.dk)

Produktegenskaber

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a. bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

- Høj porøsitet, som giver et åndbart murværk, et godt indeklima og gode isoleringsforhold
- Fri for cement og andre tilsætningsstoffer
- Mulighed for genbrug af mørtel og mursten

Emballage

Rødvig Sandkalk leveres i 13 l plastspande med tætsluttende låg.

Vejledende forbrug

Kalkning

1 spand med 13 l Rødvig Sandkalk rækker til ca. 20 m² pr. stryging.

Blanding

For at sikre en ensartet farve, der kan registreres og genbestilles hos KALK A/S, anbefaler vi vores kunder at bestille Rødvig Sandkalk som indfarvet produkt, fremfor at blande farven selv i sandkalken.

Udførelse

Bedste tidspunkt for kalkning er fugtige forårs- eller efterårsmåneder, hvor den relative luftfugtighed ligger på 65 til 75 %. Afhængig af bygningens beliggenhed holder behandlingen i 5-10 år. Rødvig Sandkalk påføres med kalkkost eller filtsesvamp.

Forberedelse

Underlaget renses for mørtelstænk eller lignende, uden brug af syre.

Forvanding

Forvanding af underlaget foretages med vandslange med spreder, indtil underlaget spejler og bagefter bliver mat.

Sandkalkning

Behandling med sandkalk skal udføres uden ophold, for at undgå synlige skel i underlaget. Ved sandkalkning skal der røres konstant i spanden for at opnå en jævn koncentration af kalk og sand. Sandkalkning foretages 1, max 2 gange, normalt med 1-3 dages mellemrum. Når fuld dækning er opnået, fortsættes med efterfølgende behandlinger. Hvor sandkalk er brugt som slutbehandling, afsluttes med kalkvand.

Anvendelsesbegrænsninger

Rødvig Sandkalk bør kun anvendes ved temperaturer over +5° C og under +20° C. Arbejdet må ikke udføres i direkte sollys eller ved udsigt til nattefrost.

Der kan kun kalkes på sugende underlag. Den nemmeste måde at bedømme underlagets sugsevne er, at sprøjte vand på. Suges vandet ind i underlaget frem for at løbe af, kan der kalkes.

Opbevaring

Rødvig Sandkalk opbevares med tætsluttende låg. Låget skal også påsættes i arbejds pauser. Tåler ikke frost. Ufarvet sandkalk ubegrænset holdbar. Indfarvet sandkalk bør anvendes indenfor 3-6 mdr fra leveringsdato. Opbevares utilgængeligt for børn.

Tekniske data

Rødvig Sandkalk er CE-mærket i henhold til gældende EU-lovgivning.

Kalkprodukt

Sandkalk af kulekalk, Ca(OH)²

Affaldshåndtering

Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

Sikkerhed, miljø og ydeevne

Se www.kalk.dk for flere vejledninger og oplysninger, herunder sikkerhedsdatablad, miljøvaredeklaration og ydeevnedeklaration. Rødvig Sandkalk er Cradle to Cradle Certified™ på Guld niveau.

Teknisk support

I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

Mal-kode

OO-4 (1993)

UFI kode

V800-XOAC-UOOR-T78R

Version

August 2021

De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK A/S erfaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men er ikke juridisk bindende. Navnlig fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere produktets egenhed til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version annullerer tidligere udgaver.



Dette produkt er
Cradle to Cradle Certified™
på Guld niveau

