

# KALK®

– Build lasting culture

---

## RØD VIG KALKKLÆB



Dette produkt er  
**Cradle to Cradle  
Certified™**  
på Guld Niveau



# RØDVIG KALKKLÆB

## Anvendelsesområde

Rødvig Kalkklæb er velegnet til opsætning af isoleringsbats o. lign., hvor man ønsker at fugt skal transporteres ud af bygningen, frem for at ophobe sig i bygningen.

Rødvig Kalkklæb hæfter desuden på de fleste overflader, som f.eks. Ytong, hamplader, kork, stenuld, glasuld, gips, træfiber, papir. Kort sagt alle underlag med mere eller mindre sugeevne.

Det er vigtigt, at der ikke påføres plastik, latex eller cement i nogen af lagene, da evt. fugt skal kunne komme ud. Anvend derefter Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 som undendørs filts, Rødvig Sandkalk/Rødvig Kalkmælk som udendørs afslutning eller Rødvig Finpuds A som indendørs afslutning.

## Produktbeskrivelse

Rødvig Kalkklæb er en færdigblandet hydraulisk kalkmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Den er blandet af hydratkalk, Rødvig Jurakalk og Kronhøj Mørtelsand.

## Produktegenskaber

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a. bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

- Stor smidighed ved brug
- Stor elasticitet og vedhæftning
- Uden tilsætninger af plast, latex og tensider
- Stor trækstyrke
- Høj porøsitet, som giver et åndbart murværk, et godt indeklima og gode isoleringsforhold
- Fri for cement og andre tilsætningsstoffer
- Mulighed for genbrug af mørtel og mursten

## Emballage

Vi sælger Rødvig Kalkklæb som tørmørtel i 20 kg sække, svarende til 12,5 l mørtel.

## Vejledende forbrug

1,6 kg x (lagtykkelse i mm/2) x overflade i m<sup>2</sup>  
Brug en 8 mm tandspartel til påføring

Vejledning i opsætning kan downloades på [www.kalk.dk/kundeservice/downloadcenter](http://www.kalk.dk/kundeservice/downloadcenter)

## Blanding

Rødvig Kalkklæb skal blandes med vand i en tvangsblender eller med en langsomtgående boremaskine med piskeris i 20 minutter. Vand hældes først i baljen, hvorefter tørproduktet tilsættes og der blandes til homogen konsistens. Der bør ikke blandes mere mørtel end der kan anvendes inden for 2 timer.

## Udførelse

Underlaget skal være helt rengjort, løse partikler og ikke fastsiddende puds skal fjernes. For at opnå den bedste vedhæftning for puds og lignende, skal underlaget være ur og sugende. Forvanding af underlaget er altid nødvendig.

## Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal normalt anvendes indenfor et par timer. Mørtlen bør kun benyttes ved temperaturer over +5° C. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer bør ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet må den ikke længere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

## Opbevaring

Rødvig Kalkklæb opbevares tørt og hævet fra underlaget på paller med ventilation på alle sider, så kondens undgås. Tåler frost. Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato, der fremgår af sækken. Opbevares utilgængeligt for børn.

## Tekniske data

Rødvig Kalkklæb er CE-mærket i henhold til gældende EU-lovgivning.

### Mørteltype

Type GP iht. DS/EN 998-1

### Densitet

1667 kg/m<sup>3</sup> (tørpulver)

### Eksponeringsklasse

Godkendt op til MX3.2

## Affaldshåndtering

Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

## Sikkerhed og ydeevne

Se [www.kalk.dk](http://www.kalk.dk) for flere vejledninger og oplysninger, herunder sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration. Rødvig Kalkklæb er Cradle to Cradle Certified™ på Guld niveau.

## Teknisk support

I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

## Mal-kode

00-4 (1993)

## PR-nummer

4371870

## UFI-kode

5000-EO85-X008-U6HJ

## Version

Juni 2022

*De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK A/S erfaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men er ikke juridisk bindende. Navnlig fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere produktets egentid til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version annullerer tidligere udgaver.*



This product is  
**Cradle to Cradle Certified™**  
at the Gold level

