

KALK[®]

– *Build lasting culture*

GODE RÅD OM KALKNING



GODE RÅD OM KALKNING

1. Indkøb af produkt:

Inden du går i gang med at kalke skal du vælge den rigtige kalk. Hvis du IKKE vælger langtidslagret kulekalk, men stampet kalk eller hydratkalk, skal du kalke hvert år, da partiklerne er op til 15 gange større i stampet kalk. Dette gør at den kalkede overflade vil være afsmittende og vil regne af. Det bedste valg er en kulekalk, som har været opbevaret vådt, i minimum 2 år i en kalkkule. I en langtidslagret kalk er partiklerne meget mindre og vedhæftning på muren derfor bedre. Du kan forvente en holdbarhed i 5-8 år. Kalk er uden sammenligning den mest åbne overfladebehandling, hvilket betyder uhindret fugtvandring såvel indefra som udefra. Kalk afgiver ikke sundhedsfarlige dampe hverken under eller efter påføring. Eventuelt spild er ikke på nogen måde farligt for miljøet.

2. Inden du kalke:

Inden du går i gang med at kalke, skal tidligere kalkede overflader afrensnes med spartel og stiv børste til fast grund. Det er derimod mere vanskeligt hvis du har en malet overflade du gerne vil have kalket. Al maling skal væk, hvis kalken skal holde. Det nemmeste er, at lade arbejdet udføre af en professionel. Silikatmaling kan ikke fjernes, da den går i forbindelse med pudsen. Hvis du har en overflade der er pudset med en cementmørtel vil du også have svært ved at kalke denne, da kalk kræver en sugende bund for at opnå et godt resultat.

3. Når du kalke:

En gammel talemåde sagde, at du skulle kalke inden pinse, dette betyder bare at du skal kalke inden den tørre og varme sommerperiode sætter ind. Den bedste tid at kalke på er forår og efterår, og hvor temperaturen - mens du kalke - og i hærdningsperioden - er mindst 5-7 grader. En fugtig forårs eller efterårsdag er faktisk det allerbedste kalkevejr. Du må ikke kalke i direkte sol, eller på en overflade hvor solen har stået og bagt på, da kalken vil hærde for hurtigt, hvilket nedsætter holdbarheden.

Inden du skal i gang med at kalke, skal kulekalk blandes med vand i forholdet 1 del (rumfang) kalkdej og 5-6 dele vand, dette skal helst gøres dagen før du skal i gang med at kalke. Når du går i gang med kalkning, skal overfladen først forvandes med postevand, væggen skal forvandes så meget, at det er lige før den spejler. Dette gør overfladen mere modtagelig for kalken og samtidig forlænges hærdningspro-

cessen. Under kalkarbejde er det vigtigt at røre i spanden, bundfældning vil nemlig give en uensartet farve.

Kalkning skal planlægges således, at store sammenhængende flader bliver kalket på en gang, og ved at give flere gange opnås en meget intens farve. Hvis du skal give en overflade flere gange kalk, er det vigtigt at du lader 1. lag tørre 1-2 dage, og så forvande igen inden næste gang kalk.

4. Efter kalkning:

Når du er færdig med at kalke, anbefaler vi, at du overbruser væggen med ufarvet kalkvand. Kalkvand indeholder naturlig kalkbinder, og fikserer derfor overfladen yderligere, hvilket især er vigtigt for farvede facader.

Holdbarheden af en kalket overflade er afhængig af flere faktorer; f.eks. klima, arbejdets udførelse, opstigende fugt, defekte tage eller tagrender. Fx har Den Gamle By i Aarhus kalkede overflader, som er mere end 15 år gamle. Kalk adskiller sig fra enhver anden behandling, ved sin fløjlsagtige stofflighed og sin lysende overflade, der reflekterer lyset.

5. Produkter:

Vi har flere produkter som er færdige klar til brug: Kalkmælk, kalkvand og sandkalk. Disse produkter kan også købes som indfarvede i forskellige farver, baserede på franske jordfarver. Farvekort kan ses på vores hjemmeside www.kalk.dk. Vi anbefaler at du køber en prøve, som du sætter af på væggen, inden du bestiller indfarvede produkter. For flere oplysninger se vores hjemmeside www.kalk.dk eller ring til os på 56 50 30 00.

